Stoffkollektion (Sessel, Sofa - Brisk)

A Advantage

582 583 588 584 586 587 589

Zusammensetzung 30% wolle, 70% polyester / Gewicht 360 g/m2 ± 5%, 468 g/lfd.m. ± 5% / Breite 130 cm / Scheuerfestigkeit 90.000 Martindale / Reibechtheit gruppe 4 / Lichtechtheit gruppe 5 / Feuersicherung EN 1021 - 1:2006, EN 1021 - 2:2006, BS 7176 : 1995 low hazard

Phoenix

591 530 590 592 593 533 531 598 594 596 595 599

Zusammensetzung 100% polyester / Gewicht 285 g/m2 ± 5%, 400 g/lfd.m. ± 5% / Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale / Reibechtheit gruppe 4 / Lichtechtheit gruppe 6 / Feuersicherung EN 1021 - 1:2006, EN 1021 - 2:2006, BS 7176 : 2007 low hazard

B Urban Plus

3008 3005 3006 3009 3010 3011 3004 3003 3012 3013 3002 3001 3007

Zusammensetzung 100% Xtreme FR / Gewicht 320 g/m2 ± 5%, 450 g/lfd.m. ± 5% / Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 90.000 Martindale / Reibechtheit gruppe 4 / Lichtechtheit gruppe 6 / Feuersicherung EN 1021 - 1:2006, EN 1021 - 2:2006, BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 7176 : 2007 Medium Hazard

Relax Bico

3031 3032 3033 3034 3037 3035

Zusammensetzung 100% polyester - Trevira CS / Gewicht 300 g/m2 ± 5%, 420 g/lfd.m. ± 5% / Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale / Reibechtheit gruppe 4/5 / Lichtechtheit gruppe 6 / Feuersicherung EN 1021/1 - 2, BS 7176 medium hazard

C Fame

4150 4151 4153 4154 4155 4159 4166 4168 4169 4170

Zusammensetzung 95% wolle, 5% polyamide / Gewicht 630 g/lfd.m. ± 5% / Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 200.000 Martindale / Reibechtheit gruppe 4/5 / Lichtechtheit gruppe 5 / Feuersicherung EN 1021 p1&2, BS 5852, crib 5

STEP



4207 4208 4209 4205 4206 4210 4213 4214 4211 4212 4215 4204 4202

4203 4201

Zusammensetzung 100% Trevira CS / Gewich 470 lfd.m. / Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale / Reibechtheit gruppe 4/5 / Lichtechtheit gruppe 5 / Feuersicherung EN 1021 1&2, BS 5852, crib 5, BS 7176 medium hazard

Arca

4063 4060 4066 4061 4064 4062 4067

Zusammensetzung 80% polyester, 20% baumwolle / Gewicht 320 g/m2, 450 g/lfd.m. ± 5% / Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 50.000 Martindale / Reibechtheit gruppe 4/5 / Lichtechtheit gruppe 4/5

D Blazer

5130 5100 5125 5099 5101 5126 5127 5124 5128 5129 5104 5107

Zusammensetzung 100% wolle / Gewicht 430 g/m2 ± 5%, 630 g/lfd.m. ± 5% / Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 50.000 Martindale Reibechtheit gruppe 4 / Lichtechtheit gruppe 5 / Feuersicherung EN 1021 - 1:2006, EN 1021 - 2:2006, BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 7176 : 2007 Medium Hazard

Craggan

5161 5162 5163 5164

Zusammensetzung 97% Wolle, 3% FR Viscose / Scheuerfestigkeit 50.000 Martindale / Feuersicherung EN 1021 - 1:2006, BS 7176 : 2007 medium hazard

Denim

5174 5171 5172 5173

Zusammensetzung 90% Wolle, 10% FR Viscose / Scheuerfestigkeit: 40.000 Martindale / Feuersicherung: / EN 1021 - 1:2006, BS 7176 : 2007 medium hazard

Monroe

5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188

Zusammensetzung 93% Wolle, 3% Polyamide, 4% Polyester / Gewicht 535 g/m2 ± 5%, 750 g/bm ± 5% / Breite 140 cm / Scheuerfestigkeit 50.000 Martindale / Reibechtheit gruppe 4 / Lichtechtheit gruppe 5 / Feuersicherun EN 1021 - 2 : 2006, BS 7176 : 1995 low hazard

Leder Leder Florida

8058 8057 8055 8060 8059 8056 8052